

# Lackfärg V

# Alpina



# Att måla på trä inomhus

## Innan du börjar måla

Skydda ytorna runt objektet du skall måla med papp, plast eller tejp.

## Förbehandling nytt trä

Slipa av ytan med slippapper 120 eller finare. Stryk Alpina Shellack två gånger på kvistar och kådiga ställen.

## Förbehandling målad yta

Tvätta med Alpina Målartvätt och skölj av noga. Låt torka. Mattera ytan genom att slipa med slippapper 180 eller finare.

## Förarbete nytt trä

Grunda hela ytan med Alpina Snickerigrund V. Spackla hål, sprickor och ojämnheter till slät yta. Slipa spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna med grundfärg.



## Förarbete målad yta

Spackla skador till slät yta, Slipa spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna

## Material och teknisk information

Alpina Målartvätt

Alpina Shellack

Slippapper

Slipkloss

Spacklar

Snickerispackel

Penslar / roller

Handskar

Tejp

Skyddspapper

Alpina Snickerigrund V

Alpina Lackfärg V

sidenmatt eller blank

med Alpina Lackfärg V. Fabriksmålade ytor grundas helt med Alpina Snickerigrund V för att få maximal vidhäftning. Tänk på att det tar 4-5 dagar för färgen att genomhärda och först då får maximal vidhäftning. Övermålning med Lackfärg V kan ändå utföras efter den rekommenderade torktiden då färgen är övermålningsbar.

## Målning

Nytt trä målas två gånger med Alpina Lackfärg, medan tidigare målade ytor målas en eller två gånger efter behov. På mindre ytor och lister är det lämpligt att använda pensel medan det på större ytor går att lägga på färgen med en skumgummi- eller filtrulle. Rulle ger en apelsinskalsliknande struktur. Om en slät yta önskas kan du eftersläta med en pensel.



|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glans       | 30, halvmatt och 70, blank.                                                                              |
| Verktyg     | Pensel, rulle                                                                                            |
| Spädning    | Vatten                                                                                                   |
| Torktid     | Övermålning 12 tim +23°, 50 RF                                                                           |
| Åtgång      | 10-12 m <sup>2</sup> /liter på släta ej sugande underlag                                                 |
| Arbetstemp. | Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt. |

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

# **Andra Alpinaprodukter:**

**Alpina Fönsterfärg**

**Alpina Golvfärg**

**Alpina Klarlack**

**Alpina Oljefärg**

**Alpina Täcklasyr V**

**Alpina Uteakrylat**

**Alpina Utelasyr V**

**Alpina Vägginfinish**

**Alpina Väggefärg**

## **Alpina AB**

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

[www.alpina.se](http://www.alpina.se)