

# Oljefärg

# Alpina



# Att måla på nytt trä

## Innan du börjar måla

Ta reda på om träet är behandlat från fabrik och i så fall vilken typ av behandling som utförts - transportgrundat eller grundat. Är virket transportgrundat skall träet behandlas som obehandlat. Är det klassat som grundat, fråga leverantören vilken färgtyp som använts och om leverantören klassar ytan som färdiggrundad för fortsatt behandling.

Det är viktigt att obehandlat trä behandlas snarast så att inte träytan hinner brytas ner. Om detta skett måste träet slipas (hyvlad yta) eller stålborstas (ohyvlad yta) ner till friskt trä.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

## Förbehandling

Stryk Alpina Grundolja på ändträ, skarvar och andra utsatta ställen som behöver extra skydd.

## Målning

Grunda hela ytan med Alpina Trägrund. Måla två gånger med Alpina Oljefärg i önskad kulör.



## Material och teknisk information

Alpina Fasadvätt  
Penslar / roller  
Skrapor  
Fogmassa  
Lacknafta  
Skyddsglasögon  
Handskar

Tejp  
Skyddspapper  
Skyddsplast  
Alpina Grundolja  
Alpina Trägrund  
Alpina Oljefärg

# Att måla på tidigare målade ytor

## Innan du börjar måla

Ta reda på vilken färg som använts vid tidigare målning. Ett enkelt knep för att se om det tidigare målats med akrylatfärg är att ta lite T-röd och gnugga på ytan. Om färgen löser upp sig



är det målat med akrylatfärg och är då inte lämplig att målas om med Alpina Oljefärg. Är du fortfarande osäker får du hjälp av butikspersonalen. Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stäckas ner.

## Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg. Stryk Alpina Grundolja på bart trä och grunda sedan de oljade ställena med Alpina Trägrund. Har den tidigare färgen brutits ner och blivit hård och spröd är det nödvändigt att grunda hela ytan. Tvätta med Alpina Fasadtvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med vatten - använd gärna borste vid sköljningen, Undvik högtryckstvätt som gör att vatten tränger in bakom virket och förlänger torktiden.

## Målning

Måla en eller två gånger med Alpina Oljefärg. Är ytan som skall målas om i gott skick räcker det med en strykning. Har den tidigare målningen blivit matt och kriter eller om du skall byta kulör skall du måla två gånger.

Glans	50, halvblank.
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Lågaromatisk lacknafta
Torktid	Övermålning 24 tim +23°, 50 RF
Åtgång	4-6 m <sup>2</sup> /liter på sugande ytor 8-10 m <sup>2</sup> /liter på släta ej sugande ytor
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelse från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

# **Andra Alpinaprodukter:**

**Alpina Fönsterfärg**

**Alpina Golvfärg**

**Alpina Klarlack**

**Alpina Lackfärg**

**Alpina Täcklasyr V**

**Alpina Uteakrylat**

**Alpina Utelasyr V**

**Alpina Vägginfinish**

**Alpina Väggefärg**

## **Alpina AB**

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

[www.alpina.se](http://www.alpina.se)