

Täcklasyr V

Alpina



Att måla på nytt trä

Innan du börjar måla

Ta reda på om träet är behandlat från fabrik och i så fall vilken typ av behandling som utförts - transportgrundat eller grundat. Är virket transportgrundat skall träet behandlas som obehandlat. Är det klassat som grundat, fråga leverantören vilken färgtyp som använts och om leverantören klassar ytan som färdiggrundad för fortsatt behandling.

Det är viktigt att obehandlat trä behandlas snarast så att inte träytan hinner brytas ner. Om detta skett måste träet slipas (hyvlad yta) eller stålborstas (ohyvlad yta) ner till friskt trä.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Stryk Alpina Grundolja på ändträ, skarvar och andra utsatta ställen som behöver extra skydd. Torka av olja som inte trängt in i träet. Övermålning av oljan skall göras med Alpina Trägrund inom en timme.



Grundmålning

Grunda hela ytan med Alpina Trägrund. Låt det torka minst 24 timmar eller så lång tid som behövs för att lacknaftan skall avdunsta.

Material och teknisk information

Alpina Fasadvätt
Penslar / roller
Skrapor
Fogmassa
Lacknafta
Tejp
Skyddspapper

Skyddsplast
Skyddspasögon
Handskar
Alpina Grundolja
Alpina Trägrund
Alpina Täcklasyr V

Färdigmålning

Måla två gånger med Alpina Täcklasyr V i önskad kulör.

Måla på tidigare målade ytor

Innan du målar om

Täcklasyr lämpar sig bäst på tidigare laserade ytor där en täckande behandling önskas.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg. Tidigare laserade ytor borstas.

Stryk Alpina Grundolja på bart trä. Är den tidigare behandlade ytan uttorkad, olja hela ytan.

Tvätta med Alpina Fasadtvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med vatten - använd gärna borste vid sköljningen. Undvik högtryckstvätt som gör att vatten tränger in bakom virket och försvårar uttorkning.



Målning

Måla en eller två gånger med Alpina Täcklasyr V. Är ytan som skall målas om i gott skick räcker det med en strykning. Har den tidigare målningen blivit matt och kritar eller om du skall byta kulör skall du måla två gånger.

Glans	60, blank
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Vatten
Torktid	Övermålning 24 tim +23°, 50 RF
Åtgång	3-5 m ² /liter på sugande ytor 8 m ² /liter på släta ej sugande ytor
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina Väggefärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se