

Utelasyr V

Alpina



Att lasera nytt trä

Innan du börjar måla

Ta reda på om träet är behandlat från fabrik. Om det grundats med en pigmenterad grund är det olämpligt att välja Alpina Utelasyr V då lasyreffekten inte framträder. Välj i så fall Alpina Täcklasyr V som framhäver trästrukturen.

Det är viktigt att obehandlat trä behandlas snarast så att inte träytan hinner brytas ner. Om detta skett måste träet slipas (hyvlad yta) eller stålborstas (ohyvlad yta) ner till friskt trä.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Lasering

Lasera två gånger med Alpina Utelasyr V i önskad kulör. Om du fått den önskade kulören efter en strykning och inte vill att lasyren skall bli mörkare kan du blanda 1 del



av lasyrkulören i 5 delar färglös Alpina Utelasyr till sista strykningen. Använd inte enbart färglös lasyr då denna bryts ner snabbare än pigmenterad.

Material och teknisk information

Alpina Fasadvätt
Penslar
Skrapor/stålborste
Lacknafta
Skyddsglasögon
Handskar

Skyddspapper
Tejp
Skyddsplast
Alpina Grundolja
Alpina Utelasyr V

Att lasera på tidigare laserade ytor

Innan du börjar måla

Alpina Utelasyr V lämpar sig bäst på tidigare laserade ytor.

Om du inte vill att lasyren skall bli mörkare kan du blanda 1 del av lasyrkulören i 5 delar färglös Alpina Utelasyr V. Använd inte enbart färglös lasyr då denna bryts ner snabbare än pigmenterad.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

De laserade ytorna borstas. Stryk Alpina Grundolja på utsatta ställen som ändträ mm.

Lasering

Stryk en eller två gånger med Alpina Utelasyr V. Finns det glans kvar av den gamla lasyren kan det räcka med en strykning. Har ytan torkat ut skall du lasera två gånger.



Lasera en eller två bräder åt gången i hela sin längd för att undvika sammanstrykningar.

Verktyg	Pensel
Spädning	Vatten
Torktid	Övermålningsbar 12 tim +23°, 50 RF
Åtgång	4-6 m ² /liter på sugande ytor 8-10 m ² /liter på släta ej sugande underlag
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Uteakrylat

Alpina Vägginfinish

Alpina Vägginfärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se