

## PRODUKTFAKTA

# Plåttakfärg V

### Produktbeskrivning

Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

### Användning

Används som täckfärg på förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor. Vissa plåttyper kan vara svåra att få fullgod vidhäftning på gör därför ett vidhäftningsprov innan målning.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytorna tvättas med Capaclean Fasadvätt som avsköljes noggrant. Oxiderade förzinkade ytor tvättas med kalklösande medel och avslipas.

Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger med Alpina Rostgrund.

Stryk två gånger med Plåttakfärg V.

Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.

Påförs med pensel eller rulle.

### Datainformation:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bindemedel                | Specialmodifierad akrylat  |
| Densitet                  | 1,10 kg/liter  |
| Sträckförmåga             | 7-9 m <sup>2</sup> /liter  |
|                           | Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. |
| Arbetstemperatur          | Min +8°C   |
| Glans                     | 15-20, halvmatt  |
| Torktid vid +23°C, RF 50% | Dammtorr: 2 timmar   |
|                           | Övermålningsbar: 8 timmar  |
|                           | Genomtorr: flera dygn  |
| Förtunning/rengöring      | Vatten   |
| Förvaring                 | Frostfritt   |
| Kulör                     | Svart och röd  |
| Övriga upplysningar       | Ovanstående data gäller Röd. För andra kulörer kan angivna värden variera.                       |