

## PRODUKTFAKTA

# Utelasyr V

### Produktbeskrivning

Vattenspädbar lasyrfärg som framhäver träets naturliga ådring. Baserad på alkydemulsion som ger ett effektivt väderskydd och förhindrar uttorkning av träet. Lätt tixotrop vilket gör Alpina Utelasyr V lätt att applicera.

### Underlag

För behandling av nytt ohyvlat eller hyvlat virke på fasader samt som underhåll på tidigare laserade fasader utomhus.

Före målning skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Ändträ oljas med Alpina Grundolja. . Låt grundbehandlingen torka ordentligt så att allt lösningsmedel hunnit avdunsta från ytan. Tänk på att ytor som oljats inte har samma uppsugningsförmåga som övrigt trä, vilket innebär att dessa ytor kan få en ljusare ton.

Nytt trä stryks två gånger med Alpina Utelasyr V. Ett sätt att undvika för mörk kulör är att blanda den valda kulören 1:1 med Alpina Utelasyr V färglös.

Tidigare laserade ytor tvättas med Alpina Fasadvätt. Löst sittande färg slipas eller borstas med stålborste. Därefter stryks en eller två gånger med Alpina Utelasyr V. Ytor som skall omlaseras utan att ge en mörkare färg, stryks med en blandning av en del vald kulör och fyra delar färglös Utelasyr V.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Alkydemulsion
Densitet	1,05 kg/liter
Färgåtgång	4-6 m <sup>2</sup> /lit på sågade ytor 8-10 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +8°C
Glans	Halvblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: 12 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten. Rengöring av verktyg med vatten och diskmedel.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Färglös + 6 standardkulörer
Verktyg	Pensel
Emballage	4 lit samtliga kulörer 10 lit färglös och mörkbrun